



**PROFI Matt ist eine wasserverdünnbare, lösemittelfreie Dispersionsfarbe für hochwertige Wand- und Deckenbeschichtungen mit strapazierfähiger, sehr matter Oberfläche, scheuerbeständig.**

- ▲ sehr gut deckend mit leichter Verarbeitung
- ▲ weiß, abtönbar mit Volltonfarben

### Produkteinstufung nach DIN EN 13 300:

Nassabrieb: Klasse 2  
Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m<sup>2</sup>/l  
Glanzgrad: stumpfmatt  
Maximale Korngröße: fein

### Anwendungsbereich:

Hochdeckende Innenfarbe für Wand- und Deckenflächen, insbesondere für Flächen mit hoher Griffbelastung, sowie für reinigungsfähige Oberflächen. Anwendbar auf Beton, Zement- und Kalkzementputz, Mauerwerk, Gipsuntergründe, Faserzementplatten, auch für haftfeste Dispersionsputze und Tapeten geeignet.

### Bindemittel:

Reinacrylat-Dispersion

### Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit Profi Tiefgrund oder Profi Grundierkonzentrat verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall bitte Probeanstrich vornehmen.

### Verarbeitung:

1. PROFi Matt gut aufrühren, eventuell als Voranstrich bis 10% und für Deckenanstrich bis 5% mit Wasser verdünnen oder unverdünnt verwenden.
2. Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten erfolgen. Beim Airless-Spritzen möglichst einen Siebsack vor dem Ansaugstutzen anbringen.
3. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

### Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

### Verbrauch:

je nach Untergrund > ab 150 ml/m<sup>2</sup>

### Trockenzeit:

ca. 5 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchte



### Wichtige Hinweise:

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90%, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen.

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:  
(Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010)  
VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

**Enthält Konservierungsmittel:** Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 5 Jahre ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

### Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

### Bestellnummer:

193914	8	x	1,0 l	PE-Dose
193921			2,5 l	PE-Eimer
193938			5,0 l	PE-Eimer
193945			12,5 l	PE-Eimer