



TECHNISCHES MERKBLATT

PROFI MALERKALK

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Anwendung:** PROFI Malerkalk ist ein wasserverdünnbares, umweltschonendes, rein mineralisches Anstrichmittel auf Basis von Weißkalkhydrat.
- Eigenschaften:**
- gebrauchsfertig, gut deckend
 - für innen und außen, schimmelwidrig
 - hoher Weißgrad, wischfest, sehr atmungsaktiv
 - feuchtigkeitsregulierend
- Einsatzbereich:** PROFI Malerkalk ist ein reinmineralisches Anstrichmittel besonders für denkmalschutzgerechte Einsatzgebiete. Als Untergründe eignen sich alle kalk- und zementhaltige Putze und Anstriche.
- Bindemittel:** Weißkalkhydrat
- Inhaltsstoffe:** Weißkalkhydrat, Wasser, Additive
(Produktdeklaration nach VdL – RL 01)
- Untergrundvorbehandlg.:** Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeanstrich vornehmen.
- Verarbeitung:**
1. PROFI Malerkalk gut aufrühren und eventuell als Voranstrich bis 10% mit Wasser verdünnen.
 2. Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten erfolgen. Beim Airless-Spritzen möglichst einen Siebsack vor dem Ansaugstutzen anbringen.
 3. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser einigeln.
- PROFI Malerkalk lässt sich wieder problemlos mit dem gleichen Material überstreichen. Vor dem Auftrag anderer Beschichtungsarten sollte PROFI Malerkalk grundsätzlich abgewaschen bzw. abgebürstet werden.
- Verbrauch:** je nach Untergrund ab 150 ml/m²
- Verarbeitungstemperatur:** mindestens + 5 °C für Material und Umluft
- Trockenzeit:** nach ca. 4 Stunden



Wichtige Hinweise:



**Ätzend /
Gefahr**



Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen. Kann die Atemwege reizen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Einatmen von Aerosol vermeiden. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Inhalt/ Behälter gemäß den lokalen/ regionalen/ nationalen Vorschriften der Abfallentsorgung zuführen.

Enthält: Calciumhydroxid

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW40

Abtönbar bis max. 4% mit Universal-Abtönkonzentraten (LW-Oxyd-Typen).

ANMERKUNG:



TECHNISCHES MERKBLATT

PROFI MALERKALK

Hinweise zum Airless -Spritzauftrag:	Vorab muss der Streichkalk drucklos gesiebt werden (Maschenweite 0,5 mm) Maschinenfilter 30 mesh Spritzwinkel: 40°-50° Düse: 0,025 – 0,027 Spritzdruck: 120 – 180 bar Achtung! Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden.
Lagerung:	Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 5 Jahre ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).
Entsorgung:	Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.
Bestellnummer:	154205 12,5 l PE-Eimer

ANMERKUNG: