



PROFI 3EINS

PRODUKTBECHREIBUNG

Anwendung: Naturweiße Innendispersion mit gutem Deckvermögen

Eigenschaften:

- diffusionsfähiger Innenanstrich mit guter Deckkraft
- rationell für große Flächen – angenehme Verarbeitung
- lösungsmittelfrei und weichmacherfrei
- frei von foggigaktiven Substanzen

Produkteinstufung Nassabrieb nach DIN: R-Klasse 3
EN 13 300

nach DIN EN 13 300: Kontrastverhältnis: H10-Klasse 1 bei 5 m²/l
Glanzgrad: G3 matt
Maximale Korngröße: fein
Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, Titandioxid, mineralische Füllstoffe, Wasser, Additive

Farbe: weiß
Dichte: ca. 1,6 g/cm³
pH-Wert: ca. 8



Untergrund: Für alle mineralischen Untergründe, Gipskarton- und andere Trockenbauplatten, fest haftende Tapeten und Wandbeläge, tragfähige Farbanstriche und ähnliche Untergründe. Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, trocken, gleichmäßig saugend und frei von Trennmitteln sein. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit Profi Tiefgrund vorbehandeln. Nicht zu verfestigende und schlecht haftende Untergründe entfernen. Im Zweifelsfall Probeanstrich vornehmen.

Verarbeitung: Vor Gebrauch aufrühren und mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder geeignetem Spritzgerät auftragen. Als Voranstrich kann die Farbe mit max. 10 % Wasser verdünnt werden. Der Deckanstrich erfolgt unverdünnt nach dem Durchtrocknen des ersten Farbauftrages. Beim Beschichten größerer Flächen zwecks Vermeidung von Ansätzen nass in nass arbeiten.

Verbrauch: auf glattem Untergrund ab 170 ml/m²

Verarbeitungstemperatur: mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Abtönen: mit Universal-Abtönkonzentraten oder Vollton- und Abtönfarbe

Trockenzeit: ca. 6 - 8 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchte

Wichtige Hinweise: Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90%, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen.

Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.

Enthält Biozidprodukt (Konservierungsmittel): Enthält: Benzoisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone/ Methylisothiazolinone (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt: (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010)
VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l
GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

Hinweise zum Airless -Spritzauftrag: Spritzwinkel: 50° | Düse: 0,018 – 0,021 | Spritzdruck: 120 – 180 bar
Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden.



PROFI 3EINS

Lagerung:	Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand sowie bei sachgerechter Lagerung mindestens haltbar bis: siehe Chargenaufdruck.
Entsorgung:	Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
Gebindegröße:	12,5 l PE-Eimer