



PROFI FUSSBODENFARBE

PRODUKTbeschreibung

Anwendung:

1-Komponenten-Beschichtung für Betonflächen und Estrichböden im Innenbereich. Nicht geeignet als Bodenbeschichtung für Kfz-Stellplätze, da nicht weichmacherbeständig, und für Flächen mit Dauernassbelastung.

Eigenschaften:

- Beschichtung für Betonflächen und Estrichböden
- auf Kunstharzbasis – wasserverdünnbar
- elastisch
- seidenmatt
- tritt-, stoß- und abriebfest
- diffusionsfähig
- lösungsmittelfrei, weichmacherfrei

Tönen mit PROFI MIX:

PROFI Fussbodenfarbe kann mit PROFI MIX in ca. 10 RAL-Farbtönen (siehe Farbfächer) getönt werden. Farbtönungen sind vorrätig.

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, Titandioxid, mineralische Füllstoffe, Wasser, Additive.

Dichte: ca. 1,3 g/cm³

ph-Wert: ca. 8

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, trocken und frei von Trennmitteln sein. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit PROFI Tiefgrund vorbehandeln. Nicht zu verfestigende und schlecht haftende Untergründe entfernen. Für die Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung ist die VOB, Teil C, DIN 18363 zu beachten.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch aufrühren und mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder geeignetem Spritzgerät auftragen. Für den Grundanstrich kann die Beschichtung mit max. 15 % Wasser verdünnt werden. Die Schlussbeschichtung erfolgt unverdünnt nach dem Durchtrocknen des ersten Farbauftrages. Beim Beschichten größerer Flächen zur Vermeidung von Ansätzen nass in nass arbeiten.

Hinweise zum Airless-Spritzauftrag:

Geeignete Spritzgeräte: ab Graco Mark V, Wagner PS 3.39 o.ä.
Spritzwinkel: 50° | Düse: 0,023 – 0,027 | Spritzdruck: 120 – 180 bar

Trockenzeit:

ca. 10 Stunden unter Normalbedingungen (20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund) – bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

Verarbeitungstemperatur: mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Verbrauch:

150 – 200 ml/m² pro Anstrich auf glattem Untergrund. Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Wichtige Hinweise:

Nicht mit anderen Materialien – z. B. Dispersions- oder Volltonfarben – mischen. Verarbeitungstemperatur für Material, Umluft und Untergrund +5 °C bis + 30 °C. Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Beschichtung ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Enthält Biozidprodukt (Konservierungsmittel): Enthält: Benzoisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone/ Methylisothiazolinone (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



Dieses Produkt entspricht den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) und erfüllt die Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG). Die Herstellererklärung steht auf www.wm-malermarkt.de zum Download bereit.



ANMERKUNG:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.



MALERMARKT
Wacławczyk & Mehlig GmbH

TECHNISCHES MERKBLATT

PROFI FUSSBODENFARBE

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt: (Kat.: A/i, Wb) = 30 g/l (2010).

VOC Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l.

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20.

Lagerung:

Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand sowie bei sachgerechter Lagerung mindestens haltbar bis: siehe Chargenaufdruck.

Gebindegrößen:

5,0 l	PE-Eimer
12,5 l	PE-Eimer

www.wm-malermarkt.de

ANMERKUNG:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.

Stand: September 2026

Wacławczyk & Mehlig GmbH | Max-Planck-Straße 2 | 06796 Brehna | Tel.: 034954 487-21 / 23 | info@wm-malermarkt.de